



Serkim
the resin company

ÜRÜN KATALOĐU



HAKKIMIZDA

SERKİM REÇİNE Alkid Reçinesi ve Doymuş polyester üretimi ile pazarın daimi ve öncü kuruluşlarındandır. Kurulduğu 1993 senesinden itibaren sektör deneyimi, bilgi birikimi ve müşterileri ile kurduğu uzun soluklu ve karşılıklı saygı ilkesine dayanan ilişkinin bir sonucu olarak, pazardaki güçlü konumunu her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Firmamız 2007 yılı itibarıyla ISO-9001 kalite yönetim sistemi ve ISO-14001 çevre yönetim sistemi ile belgelenmiştir. Disiplinli çalışma ve kaliteli üretim anlayışı ile firmamız pazar payını hızla arttırmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ürün yelpazesini her geçen gün genişleten firmamız bünyesinde 60 çeşitten fazla Alkid reçine ve Doymuş polyester reçineleri üretimi yapmaktadır. Bunun yanı sıra

özel üretim reçineleri mevcuttur. Ar-Ge departmanımızda farklı kıtalar ve iklimlere uyum sağlayan, yeni teknolojilerle üretilen reçineler geliştirilmektedir. Firmamız 2017 yılında kendi öz kaynakları ile yaptığı yatırımla 30.000 ton kapasiteli yeni tesisinde üretime başlamıştır. Üretimimizin önemli bir kısmını Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika kıtalarında çeşitli ülkelere ihraç etmekteyiz. Sektörünün %100 Türk sermayeli tek Alkid reçine üreticisi olan Serkim yenilikçi ürünleri ile boya sektörünün daima hizmetinde olacaktır.

Kuruluşundan bugüne kalitesinden ödün vermeyen firmamız koşulsuz müşteri memnuniyetini düşünerek hizmet vermektedir.



AR-GE

Son yıllarda sektörümüzdeki gelişmelere paralel olarak AR-GE nin önemini benimsemiş olan firmamız her geçen gün AR-GE ye olan yatırımlarını arttırmaktadır.

AR-GE departmanımızda siz müşterilerimizin talepleri doğrultusunda firmamızın ürettiği standart ürünlerin dışında müşterilerimize özel reçineleri de geliştirerek üretimini yapmaktayız.

Kalitede sürekliliği esas alan firmamızda alınan her hammadde incelendikten sonra üretime alınır. Titizlikle gerçekleştirilen üretim sürecinden sonra ürünümüzün kalite kontrol de kriterlere uygunluğu incelenir ve piyasaya sürülür.



KALİTE POLİTİKASI

- Tüm faaliyetlerimizi, takım çalışması ve işbirliği anlayışı ile kısa sürede, verimli ve kaliteli olarak gerçekleştirmek
- Çalışmalarımızı çevreyi, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini gözeterek yürütmek
- Bilgi ve teknolojimizi sürekli geliştirerek yerel ve global müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde ürün ve hizmetler sunmak.
- Tüm çalışanlarımızın ortak katılımıyla sektördeki çalışmalarını yakından takip ederken yelpazemizi genişletmek ve üretimin her aşamasında kaliteyi kontrol etmek temel ilkelerimizdir

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA63W70	Uzun Yağlı Alkid	70	63	W.S	55-85 (%55)	Z2+/Z3+ (%55)	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA64W70	Uzun Yağlı Alkid	70	64	W.S	15-25" (%60)	W/Y	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Yüksek kaliteli sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA65D85	Uzun Yağlı Alkid	85	63	D.H.S	15-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Kokusuz sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA65W60	Uzun Yağlı Alkid	60	63	W.S	15-25"	W/Y	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA65W70	Uzun Yağlı Alkid	70	63	W.S	50-70"	Z1+/Z3+	Max. 10	Max. 5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA65W70HV	Uzun Yağlı Alkid	70	63	W.S	130-155"	Z4+/Z5+	Max. 10	Max. 5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA65W73	Uzun Yağlı Alkid	73	63	W.S	35-50"	Z+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA66W70	Uzun Yağlı Alkid	70	63	W.S	30-45" (%60)	Y+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA66W85	Uzun Yağlı Alkid	85	63	W.S	30-45" (%60)	Y+/Z1+	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA67W85	Uzun Yağlı Alkid	85	66	W.S	20-28"	X+/Y+	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Yüksek kaliteli sentetik boyalar, dekoratif astar ve son kat boyalar
SERKYD FA75/100	Uzun Yağlı Alkid	95	75	-	10-20"	U+/X+	Max.10	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Emprenyeli vernik ve pigment pastalar
SERKYD S59W70	Uzun Yağlı Alkid	70	59	W.S	50-70" (%55)	Z1+/Z3+	Max. 10	Max. 7	N/A	Soya Yağı	-	Ekonomik sentetik ve astar boyalar
SERKYD S64D70	Uzun Yağlı Alkid	70	62	D.H.S	60-90"	Z2+/Z3+	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Kokusuz sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD S62W60	Uzun Yağlı Alkid	60	62	W.S	20-35"	X+/Z+	Max. 10	Max. 6	N/A	Soya Yağı	-	Hızlı kuruyan sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD S62W70	Uzun Yağlı Alkid	70	62	W.S	12-20" (%60)	U+/X+ (%60)	Max. 10	Max. 6	N/A	Soya Yağı	-	Hızlı kuruyan sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD S63W70	Uzun Yağlı Alkid	70	63	W.S	15-30" (%60)	W/Y+ (%60)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	-	Ekonomik sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD S68W80LV	Uzun Yağlı Alkid	80	68	W.S	35-50"	Z+/Z1+	Max. 10	Max. 6	N/A	Soya Yağı	-	Yüksek kaliteli sentetik son kat boyalar ve vernikler
SERKYD T65W73	Uzun Yağlı Alkid	73	65	W.S	35-50" (%60)	Z+/Z1+	Max. 10	Max. 5	N/A	TOFA	-	Yüksek kaliteli sentetik son kat boyalar ve vernikler
SERKYD FA53D60	Orta Yağlı Alkid	60	52	D.H.S	40-70" (%55)	Z1/Z3+ (%55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Kokusuz ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar
SERKYD FA52W60	Orta Yağlı Alkid	60	52	W.S	25-45"	U+/Y+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar
SERKYD FA52W75	Orta Yağlı Alkid	75	52	W.S	25-45" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Ekonomik ve yüksek dolgulu dekoratif, metal ve ahşap boyalar
SERKYD S48W55	Orta Yağlı Alkid	55	48	W.S	55-100"	Z2+/Z4+	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
SERKYD S48W70	Orta Yağlı Alkid	70	48	W.S	100-135" (%55)	Z4+ (%55)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
SERKYD FA41W60	Kısa Yağlı Alkid	60	40	W.S	15-30" (%50)	W+/Y+ (%50)	Max. 20	Max. 7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Sentetik, hızlı kuruyan metal son kat boyalar

DEKORATİF BOYALAR İÇİN REÇİNELER

İç ve dış cephede kullanılabilen tüm inşaat ve dekorasyon uygulamalarına yönelik boya ve vernikler olmak üzere tüm sıva üstü, ahşap, metal yüzeyler, dekoratif boyalar, DIY boyları, trim boyları, hobi boyları, güverte boyları, düşük VOC'li özel amaçlı boyalar için genel olarak rulo ve fırça ile uygulaması yapılan yüksek performanslı, silinebilen alkid reçine ve modifiye ürünlerini kapsar.



Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

SERKYD FA32X60ST

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik Izosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA24TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	22	T/X	10-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max. 12	Max. 6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, astarlar ve selülozik boyalar
SERKYD FA25X60	Kısa Yağlı Alkid	60	25	X	145-220"	Z5/Z6	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel, hammerton ve yol çizgi boyları
SERKYD FA25X70HV	Kısa Yağlı Alkid	70	25	X	85-110" (%55)	Z3+/Z4+ (%55)	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel, hammerton ve yol çizgi boyları
SERKYD FA27X60	Kısa Yağlı Alkid	60	27	X	65-85"	Z2+/Z3+	Max. 12	Max. 6	4,4-4,6	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel ve hammerton sistemler
SERKYD FA32T70	Kısa Yağlı Alkid	70	32	T	85-110"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	3,0-3,2	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar
SERKYD FA34T70	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T	65-100"	Z2+/Z4+	Max. 12	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Yüksek kaliteli hava kurumalı astarlar ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA35T70	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T	90-120"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
SERKYD FA35X60	Kısa Yağlı Alkid	60	35	X	85-130"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
SERKYD S22T60	Kısa Yağlı Alkid	60	22	T	15-25"	W/Y	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel boyalar
SERKYD S22T70	Kısa Yağlı Alkid	70	22	T	10-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel boyalar
SERKYD S28X60	Kısa Yağlı Alkid	60	28	X	55-75"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Son kat boyalar, antikorozif astar boyalar
SERKYD S28X65HV	Kısa Yağlı Alkid	65	28	X	220-660"	Z6/Z8	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Son kat boyalar, antikorozif astar boyalar
SERKYD S29T70	Kısa Yağlı Alkid	70	29	T	100-120"	Z4+	Max. 12	Max. 6	2,8-3,0	Soya Yağı	Benzoik	Selülozik ve endüstriyel sistemler
SERKYD S38T65	Kısa Yağlı Alkid	65	38	T	15-30" (%60)	W/Y+ (%60)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Endüstriyel sistemler ve hammerton boyalar
SERKYD S38X60	Kısa Yağlı Alkid	60	38	X	65-90"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Ekonomik endüstriyel yarı mat boyalar ve astarlar, hammerton boyalar
SERKYD FA26T60	Kısa Yağlı Alkid	60	26	T	120-140"	Z4+	Max. 6	Max. 5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD FA26X50	Kısa Yağlı Alkid	50	26	X	25-40"	Y/Z1+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD FA29TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"	Z4+/Z5+	Max. 12	Max. 4	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
SERKYD FA41W60	Kısa Yağlı Alkid	60	40	W.S	15-30" (%50)	W+/Y+ (%50)	Max. 20	Max. 7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Sentetik, hızlı kuruyan metal son kat boyalar
SERKYD FA43TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
SERKYD SF30X70	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD SF33TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	33	T/X	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	2,4-2,6	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD SF34TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T/X	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	1,6-1,8	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler

ENDÜSTRİYEL BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm metal yüzeylerde, iç ve dış mekânlarda, demir ve çelik malzemelerde, betonda, tarım makinelerinde, varil boylarında, iş ve inşaat makinelerinde, vana ve ısıtma sistemi peteklerinde, pano ve jeneratör gibi metal elektrik malzemelerinde, deniz makine ve ekipmanlarında ve daha birçok alanda boya ve vernik uygulamasına yönelik geliştirilen dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçine, modifiye reçineler, doymuş polyester ve özel reçineleri kapsar.



SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı Yağ Uzunluğu Katı Miktarı

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD S27T60	Kısa Yağlı Alkid	60	28	T	35-55" (%53)	Z+/Z2+ (%53)	Max. 10	Max. 7	4,4-4,6	Soya Yağı	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD C25X75	Kısa Yağlı Alkid	75	25	X	90-145"	Z4/Z5	Max.10	Max.1	6,0-6,4	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan ve fırın sistemler, ahşap boya ve vernikler
SERKYD C27TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"	Y+/Z1	Max. 15	Max. 2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C32X70	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	35-45" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max. 15	Max. 2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C34X60	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"	Z1/Z2+	Max. 15	Max. 2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C35TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T/X	65-85"	Z3/Z3+	Max.15	Max.2	4,2-4,4	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD FA49X75	Orta Yağlı Alkid	75	49	X	5-7"	N/R+	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozif boyalar
SERKYD FA50WX55	Orta Yağlı Alkid	55	49	W.S/X	75-95"	Z3+/Z4+	Max.8	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel astar ve boyalar, oto tamir boyaları
SERKYD FA51X70	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	60-90"	Z2+/Z3+	Max. 12	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boyaları, endüstriyel ve yol çizgi boyaları
SERKYD S48W55	Orta Yağlı Alkid	55	48	W.S	55-100"	Z2+/Z4+	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
SERKYD S48W70	Orta Yağlı Alkid	70	48	W.S	100-135" (%55)	Z4+ (%55)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Sentetik paslanmaz ve astar boyalar
SERKYD S53T60	Orta Yağlı Alkid	60	53	T	5-25"	N/Y	Max. 10	Max. 7	N/A	Soya Yağı	-	Yol çizgi ve endüstriyel boyalar
SERKYD DC32X60AC	Modifiye Alkid	60	29	X	15-30"	W/Y+	Max. 12	Max. 3	N/A	Özel Yağ Asidi	Akrilik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar, hammerton ve oto tamir boyaları
SERKYD FA28T60EP	Modifiye Alkid	60	28	T	60-90"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	Antikorozif boyalar, endüstriyel astar ve son kat boyalar
SERKYD FA30TX60ST	Modifiye Alkid	60	29	T/X	20-40"	X+/Z1	Max. 10	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA32X60ST	Modifiye Alkid	60	32	X	30-50"	Y+/Z1+	Max. 10	Max. 6	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hızlı kuruyan hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA35TX60PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"	Z1+/Z2+	Max. 15	Max. 7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boyaları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozif boyalar
SERKYD FA47X60ST	Modifiye Alkid	60	47	X	12-20"	U+/X+	Max. 6	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA54W560AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S/S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamalar ve sararmaz yat vernikleri
SERKYD FA55W60RS	Modifiye Alkid	60	55	W.S	25-45"	Y/Z1+	Max. 6	Max. 7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir boyaları
SERKYD FA56W60AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S	40-55" (%55)	Z1/Z2 (%55)	Max. 3	Max. 4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boya ve vernikleri
SERKYD S66W60SC	Modifiye Alkid	60	66	W.S	15-25"	W/Y	Max. 12	Max. 5	N/A	Soya Yağı	Silikon	Yüksek kaliteli sentetik ve endüstriyel boyalar, deniz boyaları
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"	Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları

ENDÜSTRİYEL BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm metal yüzeylerde, iç ve dış mekânlarda, demir ve çelik malzemelerde, betonda, tarım makinelerinde, varil boyalarında, iş ve inşaat makinelerinde, vana ve ısıtma sistemi peteklerinde, pano ve jeneratör gibi metal elektrik malzemelerinde, deniz makine ve ekipmanlarında ve daha birçok alanda boya ve vernik uygulamasına yönelik geliştirilen dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçine, modifiye reçineler, doymuş polyester ve özel reçineleri kapsar.



Yağ Tipi Solvent Modifiye Tipi

SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı Yağ Uzunluğu Katı Miktarı

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	B.A	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boya ları
SERPOL 45SN60	Doymuş Polyester	60	-	S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.10	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları
SERPOL M 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"	X/Z1	12-20	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler
SERPOL M 116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"	Y+/Z1+	Max. 17	Max. 3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boya lar, ahşap boya ve vernikler
SERPOL M 120	Doymuş Polyester	98	-	-	12-15"	U+/W	5-7	Max. 6	3,9-4,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 160	Doymuş Polyester	98	-	-	5-7"	N/S	5-8	Max. 6	5,3-5,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 185	Doymuş Polyester	98	-	-	7-10"	S/U+	Max. 3	Max. 6	6,0-6,2	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 215	Doymuş Polyester	98	-	-	10-15"	U+/W	Max. 3	Max. 6	7,0-7,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 315	Doymuş Polyester	98	-	-	3-10"	H/U+	Max. 3	Max. 6	10,2-10,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M115	Doymuş Polyester	98	-	-	40-55"	Z1/Z2+	Max. 7	Max. 7 (Hazy)	3,7-3,9	-	-	2K kaplamalar, endüstriyel zemin kaplama uygulamaları ve parke yapıştırıcıları
SERPOL M115T90	Doymuş Polyester	90	-	T	7-15"	S/W	Max. 7	Max. 7 (Hazy)	3,7-3,9	-	-	Endüstriyel zemin kaplama, endüstriyel boya lar ve parke yapıştırıcıları
SERPOX DC42X60	Epoksi Ester Reçine	60	42	X	25-50"	Y/Z1+	Max. 12	Max. 6	N/A	DCOFA	Epoksi	1K epoksi sistemler , yüksek antikoroziyon astarlar ve endüstriyel sistemler
SERPOX FA30X60	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	25-40"	Y/Z1	2-4	Max. 6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
SERPOX FA45X60	Epoksi Ester Reçine	60	45	X	15-55"	W/Z2+	Max. 25	Max. 5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler

ENDÜSTRİYEL BOYALAR İÇİN REÇİNELER

Tüm metal yüzeylerde, iç ve dış mekânlarda, demir ve çelik malzemelerde, betonda, tarım makinelerinde, varil boya larında, iş ve inşaat makinelerinde, vana ve ısıtma sistemi peteklerinde, pano ve jeneratör gibi metal elektrik malzemelerinde, deniz makine ve ekipmanlarında ve daha birçok alanda boya ve vernik uygulamasına yönelik geliştirilen dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçine, modifiye reçineler, doymuş polyester ve özel reçineleri kapsar.



SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Tipi Solvent Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu Katı Miktarı

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
W.S : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA35T70	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T	90-120"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
SERKYD S28X65	Kısa Yağlı Alkid	65	28	X	35-55" (%60)	Z+/Z2+ (%60)	Max. 12	Max. 6	N/A	Soya Yağı	Benzoik	Endüstriyel sistemler ve hammerton boyalar
SERKYD S29T70	Kısa Yağlı Alkid	70	29	T	100-120"	Z4+	Max. 12	Max. 6	2,8-3,0	Soya Yağı	Benzoik	Selülozik ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA26T60	Kısa Yağlı Alkid	60	26	T	120-140"	Z4+	Max. 6	Max. 5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD FA26X50	Kısa Yağlı Alkid	50	26	X	25-40"	Y/Z1+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD FA29TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"	Z4+/Z5+	Max. 12	Max. 4	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
SERKYD FA35X60	Kısa Yağlı Alkid	60	35	X	85-130"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat, astar ve endüstriyel boyalar
SERKYD FA43TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
SERKYD SF30T70	Kısa Yağlı Alkid	70	30	T	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD SF30X70	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD SF33TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	33	T/X	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	2,4-2,6	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD SF34TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	34	T/X	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	1,6-1,8	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD S27T60	Kısa Yağlı Alkid	60	28	T	35-55" (%53)	Z+/Z2+ (%53)	Max. 10	Max. 7	4,4-4,6	Soya Yağı	-	Poliüretan dolgu ve astarlar
SERKYD S27X50	Kısa Yağlı Alkid	50	28	X	60-80"	Z2+/Z3+	Max.10	Max.6	4,4-4,6	Soya Yağı	-	Poliüretan astar ve boyalar, selülozik dolgu ve vernikler
SERKYD S40T65HV	Kısa Yağlı Alkid	65	40	T	50-80" (%60)	Z1+/Z3+ (%60)	Max. 10	Max. 7	N/A	Soya Yağı	-	Fırın astarlar ve son kat boyalar, selülozik sistemler
SERKYD S40TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	40	T/X	35-55"	Z+/Z2+	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Fırın astarlar ve son kat boyalar, selülozik sistemler
SERKYD C25X75	Kısa Yağlı Alkid	75	25	X	90-145"	Z4/Z5	Max.10	Max.1	6,0-6,4	Koko Yağ Asidi	-	2K Poliüretan ve fırın sistemler, ahşap boya ve vernikler
SERKYD C27TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"	Y+/Z1	Max. 15	Max. 2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler

AHŞAP GRUBU İÇİN REÇİNELER

İç ve dış mekân mobilyalarında, parkelerde, yat verniklerinde, bahçe ve ofis gibi yerlerde masa ve sandalyelerde, dekoratif hobi, endüstriyel ahşap uygulamalarına yönelik tek komponentli, hava kurumalı, selülozik ve poliüretan çift komponentli boya ve vernikler için özel olarak geliştirilen alkid reçine ve modifiye ürünler yer almaktadır.



SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

Yağ Tipleri

FA : Kanşık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
WS : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akriklik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik Izosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD C32X70	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	35-45" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max. 15	Max. 2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C34X60	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"	Z1/Z2+	Max. 15	Max. 2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C35TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	35	T/X	65-85"	Z3/Z3+	Max.15	Max.2	4,2-4,4	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik sistemler
SERKYD FA65W95	Uzun Yağlı Alkid	95	63	W.S	30-45" (%60)	Y+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Sentetik ve dekoratif boyalar, metal ve ahşap yüzey kaplamaları
SERKYD FA75/100	Uzun Yağlı Alkid	95	75	-	10-20"	U+/X+	Max.10	Max.7	N/A	Özel Yağ Asidi	-	Emprenyeli vernik ve pigment pastalar
SERKYD S59W70	Uzun Yağlı Alkid	70	59	W.S	50-70" (%55)	Z1+/Z3+	Max. 10	Max. 7	N/A	Soya Yağı	-	Ekonomik sentetik ve astar boyalar
SERKYD FA35TX60PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"	Z1+/Z2+	Max. 15	Max. 7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boya, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozyon boya
SERKYD FA54WS60AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S/S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamaları ve sararmaz yat vernikleri
SERKYD FA55W60RS	Modifiye Alkid	60	55	W.S	25-45"	Y/Z1+	Max. 6	Max. 7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir sistemleri
SERKYD FA56W60AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S	40-55" (%55)	Z1/Z2 (%55)	Max. 3	Max. 4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boya ve vernikleri
SERKYD FA57W60UR	Modifiye Alkid	60	57	W.S	40-70"	Z1/Z3+	Max.3	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Üretan	Endüstriyel boyalar, parke ve yat vernikleri
SERKYD S55WT60UR	Modifiye Alkid	60	55	W.S/T	55-70"	Z2+/Z3+	Max. 5	Max. 7	N/A	Özel Yağ Karışımı	Üretan	Parke ve yat vernikleri
SERKYD S58D60UR	Modifiye Alkid	60	58	D.H.S	50-80"	Z1+/Z3+	Max.3	Max.7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Kokusuz parke ve yat vernikleri
SERKYD S58W60UR	Modifiye Alkid	60	58	W.S	30-45"	Y+/Z1+	Max. 3	Max. 7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Parke ve yat vernikleri
SERKYD S61W60UR	Üretan Yağlı Alkid	60	61	W.S	28-35"	Y+/Z+	Max.3	Max.7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Yüksek kaliteli parke ve ahşap vernikler, antikorozyon astarlar
SERKYD S64W60UR	Modifiye Alkid	60	64	W.S	40-60"	Z1/Z2+	Max. 3	Max. 7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Parke ve yat vernikleri
SERKYD S66W60SC	Modifiye Alkid	60	66	W.S	15-25"	W/Y	Max. 12	Max. 5	N/A	Soya Yağı	Silikon	Yüksek kaliteli sentetik ve endüstriyel boyalar, deniz boya
SERKYD S67D60UR	Üretan Yağlı Alkid	60	67	D.H.S	18-28"	W+/Y+	Max.3	Max.7	N/A	Soya Yağı	Üretan	Kokusuz yüksek kaliteli parke ve yat vernikleri, antikorozyon astarlar
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"	Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boya
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	B.A	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve endüstriyel boya
SERPOL M 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"	X/Z1	12-20	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler
SERPOL M 116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"	Y+/Z1+	Max.17	Max.3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boya, ahşap boya ve vernikler

AHŞAP GRUBU İÇİN REÇİNELER

İç ve dış mekân mobilyalarında, parkelerde, yat verniklerinde, bahçe ve ofis gibi yerlerde masa ve sandalyelerde, dekoratif hobi, endüstriyel ahşap uygulamalarına yönelik tek komponentli, hava kurumalı, selülozik ve poliüretan çift komponentli boya ve vernikler için özel olarak geliştirilen alkid reçine ve modifiye ürünler yer almaktadır.



SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
WS : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akriklik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA29TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	29	T/X	140-160"	Z4+/Z5+	Max. 12	Max. 4	1,4-1,6	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik boyalar, vernikler ve poliüretan sistemler
SERKYD SF30X70	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C27TX70	Kısa Yağlı Alkid	70	27	T/X	30-40"	Y+/Z1	Max. 15	Max. 2	3,0-3,2	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C32X70	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	35-45" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max. 15	Max. 2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C34X60	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"	Z1/Z2+	Max. 15	Max. 2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD FA49X75	Orta Yağlı Alkid	75	49	X	5-7"	N/R+	Max.12	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel boyalar, metal ve ahşap kaplamaları, antikorozyon boyalar
SERKYD FA50WX55	Orta Yağlı Alkid	55	49	W.S/X	75-95"	Z3+/Z4+	Max.8	Max.5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Endüstriyel astar ve boyalar, oto tamir boyaları
SERKYD FA51X70	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	60-90"	Z2+/Z3+	Max. 12	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boyaları, endüstriyel ve yol çizgi boyaları
SERKYD DC32X60AC	Modifiye Alkid	60	29	X	15-30"	W/Y+	Max. 12	Max. 3	N/A	Özel Yağ Asidi	Akrilik	Yüksek kaliteli endüstriyel boyalar, hammerton ve oto tamir boyaları
SERKYD FA32X60ST	Modifiye Alkid	60	32	X	30-50"	Y+/Z1+	Max. 10	Max. 6	N/A	Özel Yağ Asidi	Stiren	Hızlı kuruyan hammerton boyalar ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA54WS60AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S/S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Endüstriyel boyalar, ahşap kaplamalar ve sararmaz yat vernikleri
SERKYD FA55W60RS	Modifiye Alkid	60	55	W.S	25-45"	Y/Z1+	Max. 6	Max. 7	0,9-1,1	Ayçiçek Yağ Asidi	Kolofon	Endüstriyel boyalar ve oto tamir sistemleri
SERKYD FA56W60AL	Modifiye Alkid	60	56	W.S	40-55" (%55)	Z1/Z2 (%55)	Max. 3	Max. 4	1,2-1,4	Ayçiçek Yağ Asidi	Alifatik İzosiyanat	Sararmaz oto boyaları ve vernikleri
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"	Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	B.A	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve endüstriyel boyalar
SERPOX FA30X60	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	25-40"	Y/Z1	2-4	Max. 6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler

OTO TAMİR BOYALARI İÇİN REÇİNELER

Genel olarak oto tamir boyaları, hava kurumalı tek veya çift komponentli oto astar boyalarında, şase boyalarında, kaporta altı davlumbaz kaplamalarında, tarım makinelerinde, iş ve inşaat makinelerinde ve daha birçok alanda kullanılan dış şartlara dayanıklı, yüksek performanslı boya ve verniklerin üretiminde kullanılan alkid reçine ve modifiye reçine ürünlerini kapsar.



SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

Yağ Tipleri

FA : Kansık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
WS : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA43TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	43	T/X	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	-	Selülozik son kat boyalar ve fırın sistemler
SERKYD SF30X70	Kısa Yağlı Alkid	70	30	X	35-50" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	Sentetik Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD S40TX65	Kısa Yağlı Alkid	65	40	T/X	35-55"	Z+/Z2+	Max.10	Max.6	N/A	Soya Yağı	-	Fırın astarlar ve son kat boyalar, selülozik sistemler
SERKYD S40X65	Kısa Yağlı Alkid	65	40	X	55-80"	Z2+/Z3+	Max. 10	Max. 6	N/A	Soya Yağı	-	Fırın astarlar ve son kat boyalar, selülozik sistemler
SERKYD C32X70	Kısa Yağlı Alkid	70	32	X	35-45" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max. 15	Max. 2	3,7-3,9	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERKYD C34X60	Kısa Yağlı Alkid	60	34	X	40-55"	Z1/Z2+	Max. 15	Max. 2	3,8-4,0	Koko Yağ Asidi	-	Poliüretan son kat boyalar, selülozik ve fırın sistemler
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	B.A	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve endüstriyel boyalar
SERPOL 45SN60	Doymuş Polyester	60	-	S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.10	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları
SERPOX DC42X60	Epoksi Ester Reçine	60	42	X	25-50"	Y/Z1+	Max. 12	Max. 6	N/A	DCOFA	Epoksi	1K epoksi sistemler , yüksek antikorozyon astarlar ve endüstriyel sistemler
SERPOX FA30X60	Epoksi Ester Reçine	60	30	X	25-40"	Y/Z1	2-4	Max. 6	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler
SERPOX FA45X60	Epoksi Ester Reçine	60	45	X	15-55"	W/Z2+	Max. 25	Max. 5	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Epoksi	1K epoksi sistemler ve yüksek kaliteli fırın sistemler

FIRIN SİSTEMLER İÇİN REÇİNELER

Genel olarak fırın kürlenmeli sistemler için geliştirilen metal ve düşük dereceli ahşap yüzey fırın sistem uygulamalarına yönelik her türlü fırın sistem ve parça yüzey sistemlerine uygun boya ve vernikler için geliştirilen, performansı yüksek alkid reçine ve modifiye reçine ürünlerini kapsar.



Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERPOL 110X70	Doymuş Polyester	70	-	X	30-40"	Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
SERPOL 175BA70	Doymuş Polyester	70	-	B.A	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	-	-	Poliüretan son kat, coil coating ve tarım makineleri boyaları
SERPOL 45SN60	Doymuş Polyester	60	-	S.N	25-45"	Y/Z1+	Max.10	Max.2	1,3-1,5	-	-	Can coating, coil coating ve poliüretan metal yüzey uygulamaları
SERPOL M 115X50	Doymuş Polyester	50	-	X	20-40"	X/Z1	12-20	Max.5	3,1-3,5	-	-	Poliüretan ahşap astarlar, zımpara dolguları ve mat vernikler

BOBİN, METAL VE TENEKE KAPLAMALARI İÇİN REÇİNELER

Doymuş polyester reçineler öncelikle teneke kutu ve bobin kaplamaları ve otomotiv boyaları, endüstriyel boyalar, zemin kaplamaları ve 2K PU kaplamalar gibi diğer kullanımlar için kullanılır.



Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Tipleri

FA : Karışık Yağ Asidi
S : Soya Yağı
SF : Sentetik Yağ Asidi
T : TOFA
DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi
C : Koko Yağ Asidi
CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen
X : Ksilen
WS : White Spirit
D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent
S.N : Solvent Nafta
B.A : Butil Asetat

Modifications

AC : Akriolik Modifiyeli
ST : Stiren Modifiyeli
PC : Fenolik Modifiyeli
RS : Kolofon Modifiyeli
AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli
UR : Üretan Modifiyeli
EP : Epoksi Modifiyeli
SC : Silikon Modifiyeli

Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERKYD FA35TX60PC	Modifiye Alkid	60	35	T/X	45-60"	Z1+/Z2+	Max. 15	Max. 7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boya ları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozif boya lar
SERKYD FA35X60PC	Modifiye Alkid	60	35	X	50-65"	Z1+/Z2+	Max. 15	Max. 7	N/A	Ayçiçek Yağ Asidi	Fenolik	Yol çizgi boya ları, yüksek kaliteli endüstriyel sistemler ve antikorozif boya lar
SERKYD S29T70	Kısa Yağlı Alkid	70	29	T	100-120"	Z4+	Max. 12	Max. 6	2,8-3,0	Soya Yağı	Benzoik	Selülozik ve endüstriyel sistemler
SERKYD FA27X60	Kısa Yağlı Alkid	60	27	X	65-85"	Z2+/Z3+	Max. 12	Max. 6	4,4-4,6	Ayçiçek Yağ Asidi	Benzoik	Hava kurumalı astarlar, endüstriyel ve hammerton sistemler
SERKYD FA51X70	Orta Yağlı Alkid	70	51	X	60-90"	Z2+/Z3+	Max. 12	Max. 5	N/A	Özel Yağ Asidi	Benzoik	Oto tamir boya lar, endüstriyel ve yol çizgi boya ları
SERKYD S53T60	Orta Yağlı Alkid	60	53	T	5-25"	N/Y	Max. 10	Max. 7	N/A	Soya Yağı	-	Yol çizgi boya ları ve endüstriyel boya lar

YOL ÇİZGİ BOYALARI İÇİN REÇİNELER

Genel yol çizgi boya ları başta olmak üzere trafik işaretleme boya larında, otopark çizgilerinde, fabrika içi yürüyüş yolları ve İSG işaretlemelerinde, çocuk parkları ve oyun alanlarında ve daha birçok alanda kullanılmak üzere geliştirilen dayanıklı ve yüksek performanslı alkid reçine ve modifiye ürünlerini kapsar.



Ürün Adı	Ürün Tipi	% Katı	Yağ Uzunluğu	Solvent	Viskozite (25°C / Saniye)	Viskozite (25°C / GHT)	Asit Değeri	Renk	% OH	Yağ Tipi	Modifikasyon	Kullanım Alanı
SERPOL M 116X60	Doymuş Polyester	60	-	X	30-45"	Y+/Z1+	Max. 17	Max. 3	3,7-3,9	-	-	Parlak dekoratif boya lar, ahşap boya ve vernikler
SERPOL M 120	Doymuş Polyester	98	-	-	12-15"	U+/W	5-7	Max. 6	3,9-4,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 160	Doymuş Polyester	98	-	-	5-7"	N/S	5-8	Max. 6	5,3-5,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 185	Doymuş Polyester	98	-	-	7-10"	S/U+	Max. 3	Max. 6	6,0-6,2	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 215	Doymuş Polyester	98	-	-	10-15"	U+/W	Max. 3	Max. 6	7,0-7,1	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M 315	Doymuş Polyester	98	-	-	3-10"	H/U+	Max. 3	Max. 6	10,2-10,5	-	-	2K kaplamalar ve endüstriyel zemin kaplama uygulamaları
SERPOL M115	Doymuş Polyester	98	-	-	40-55"	Z1/Z2+	Max. 7	Max. 7 (Hazy)	3,7-3,9	-	-	2K kaplamalar, endüstriyel zemin kaplama uygulamaları ve parke yapıştırıcıları
SERPOL M115T90	Doymuş Polyester	90	-	T	7-15"	S/W	Max. 7	Max. 7 (Hazy)	3,7-3,9	-	-	Endüstriyel zemin kaplama, endüstriyel boya lar ve parke yapıştırıcıları

ZEMİN KAPLAMA VE YAPIŞTIRICILAR İÇİN REÇİNELER

Bu grup, özel olarak geliştirilen, uygulamaya göre farklı performanslı, zemin kaplama, taş, mermer, mozaik ve de halı yapıştırıcısı gibi daha birçok alanda kullanılabilen yapıştırıcı ve zemin kaplamalar için yumuşak, sert, esnek ve yüksek aderanslı film veren uygulamalara yönelik çift komponentli doymuş polyester ürünlerini kapsar.



Yağ Tipi

Solvent

Modifiye Tipi

Yağ Uzunluğu

Katı Miktarı

SERKYD FA32X60ST

Ticari Adı

Yağ Tipleri

FA : Kansık Yağ Asidi

S : Soya Yağı

SF : Sentetik Yağ Asidi

T : TOFA

DC : Dehidratize Hint Yağ Asidi

C : Koko Yağ Asidi

CL : Hint Yağı

Solvents

T : Toluen

X : Ksilen

WS : White Spirit

D : Dearomatize Hidrokarbon Solvent

S.N : Solvent Nafta

BA : Butil Asetat

Modifications

AC : Akrilik Modifiyeli

ST : Stiren Modifiyeli

PC : Fenolik Modifiyeli

RS : Kolofon Modifiyeli

AL : Alifatik İzosiyanat Modifiyeli

UR : Üretan Modifiyeli

EP : Epoksi Modifiyeli

SC : Silikon Modifiyeli

PORTFÖYÜMÜZ

ÜRÜN KODU	KATI (%)	SOLVENT	YAĞ UZUNLUĞU	VİSKOZİTE (25°C/GHT)	VİSKOZİTE (25°C/Gardner A)	ASİT DEĞERİ	RENK(GARDNER) (%50)	%OH DEĞERİ	YOĞUNLUK (g/cm ³)	Modifiye
SERKYD C25X75	75	X	25	90-145"	Z4/Z5	Max.10	Max.1	6,0-6,4	1,06	
SERKYD C27TX70	70	T/X	27	30-40"	Y+/Z1	Max.15	Max.2	3,0-3,2	1,06	
SERKYD C32X70	70	X	32	35-45" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.15	Max.2	3,7-3,9	1,06	
SERKYD C34X60	60	X	34	40-55"	Z1/Z2+	Max.15	Max.2	3,8-4,0	1,03	
SERKYD C35TX70	70	T/X	35	65-85"	Z3/Z3+	Max.15	Max.2	4,2-4,4	1,05	
SERKYD FA24TX65	65	T/X	22	10-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD FA25X60	60	X	25	145-220"	Z5/Z6	Max.12	Max.6		1,02	Benzoik
SERKYD FA25X60HV	60	X	25	85-110" (%55)	Z3+/Z4+ (%55)	Max.12	Max.6		1,02	Benzoik
SERKYD FA25X70HV	70	X	25	85-110" (%55)	Z3+/Z4+ (%55)	Max.12	Max.6		1,02	Benzoik
SERKYD FA26T60	60	T	26	120-140"	Z4+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	1,02	
SERKYD FA26X50	50	X	26	25-40"	Y/Z1+	Max.6	Max.5	3,7-3,9	1,02	
SERKYD FA27X60	60	X	27	65-85"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	4,4-4,6	1,02	Benzoik
SERKYD FA27X65	65	X	27	165-230"	Z5+/Z6+	Max.6	Max.5		1,02	Benzoik
SERKYD FA29TX65	65	T/X	29	140-160"	Z4+/Z5+	Max.12	Max.4	1,4-1,6	1,05	
SERKYD FA32T65	65	T	32	25-35"	Y/Z+	Max.10	Max.6	3,0-3,2	1,02	Benzoik
SERKYD FA32T70	70	T	32	85-110"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6	3,0-3,2	1,05	Benzoik
SERKYD FA34T65	65	T	34	25-40"	Y/Z1	Max.12	Max.5		1,03	Benzoik
SERKYD FA34T70	70	T	34	65-100"	Z2+/Z4+	Max.12	Max.5		1,03	Benzoik
SERKYD FA34X70	70	X	34	100-165"	Z4+/Z5+	Max.12	Max.5		1,03	Benzoik
SERKYD FA35T70	70	T	34	90-120"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5		1,03	Benzoik
SERKYD FA35X60	60	X	35	85-130"	Z3+/Z4+	Max.12	Max.5	3,8-4,0	1,03	
SERKYD FA37T65	65	T	37	45-60"	Z1+/Z2+	Max.12	Max.5		1,03	Benzoik
SERKYD FA41W60	60	W.S.	40	15-30" (%50)	W/Y+ (%50)	Max.20	Max.7		0,93	
SERKYD FA41W60 (OZ)	60	W.S.	40	70-80"	Z3+	Max.20	Max.7		0,93	
SERKYD FA43TX65	65	T/X	43	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.6		1,02	

ÜRÜN KODU	KATI (%)	SOLVENT	YAĞ UZUNLUĞU	VİSKOZİTE (25°C/GHT)	VİSKOZİTE (25°C/Gardner A)	ASİT DEĞERİ	RENK(GARDNER) (%50)	%OH DEĞERİ	YOĞUNLUK (g/cm ³)	Modifiye
SERKYD SF30T70	70	T	30	90-120"	Z3+/Z4+	Max.10	Max.2	4,7-4,9	1,06	
SERKYD SF30X70	70	X	30	35-50" (%60)	Z+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.2	4,7-4,9	1,06	
SERKYD SF33TX70	70	T/X	33	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	2,4-2,6	1,06	
SERKYD SF34TX70	70	T/X	34	100-150"	Z4+/Z5+	Max.15	Max.2	1,6-1,8	1,06	
SERKYD S22T60	60	T	22	15-25"	W/Y	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S22T70	70	T	22	10-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S22TX70	70	T/X	22	10-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S22X60	60	X	22	15-30"	W/Y+	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S27T60	60	T	28	35-55" (%53)	Z+/Z2+ (%53)	Max.10	Max.7	4,4-4,6	1,02	
SERKYD S27X50	50	X	28	60-80"	Z2+/Z3+	Max.10	Max.6	4,4-4,6	-	
SERKYD S28X60	60	X	28	55-75"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S28X65	65	X	28	35-55" (%60)	Z+/Z2+ (%60)	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S28X65HV	65	X	28	220-660"	Z6/Z8	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S29T70	70	T	29	100-120"	Z4+	Max.12	Max.6	2,8-3,0	1,05	Benzoik
SERKYD S29X70	70	X	29	125-170"	Z4+/Z5+	Max.12	Max.6	2,8-3,0	1,05	Benzoik
SERKYD S38T65	65	T	38	15-30" (%60)	W/Y+ (%60)	Max.12	Max.6		1,03	Benzoik
SERKYD S38X60	60	X	38	65-90"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6		1,02	Benzoik
SERKYD S40T65HV	65	T	40	50-80" (%60)	Z1+/Z3+ (%60)	Max.10	Max.7		1,02	
SERKYD S40TX65	65	T/X	40	35-55"	Z+/Z2+	Max.10	Max.6		1,02	
SERKYD S40X65	65	X	40	55-80"	Z2+/Z3+	Max.10	Max.6		1,02	
SERKYD FA49X75	75	X	49	5-7'	N/R+	Max.12	Max.5		1,02	
SERKYD FA50WX55	55	W.S./X	49	75-95"	Z3+/Z4+	Max.8	Max.5		0,93	Benzoik
SERKYD FA51X70	70	X	51	60-90"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.5		1,02	
SERKYD FA52W60	60	W.S.	52	25-45"	U+/Y+	Max.12	Max.6		0,98	
SERKYD FA52W75	75	W.S.	52	25-45" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.12	Max.6		0,98	
SERKYD S48W55	55	W.S.	48	55-100"	Z2+/Z4+	Max.12	Max.6		0,94	Benzoik
SERKYD S48W70	70	W.S.	48	100-135" (%55)	Z4+	Max.12	Max.6		0,94	Benzoik
SERKYD S53T60	60	T	53	5-25"	N/Y	Max.10	Max.7		0,99	

ÜRÜN KODU	KATI (%)	SOLVENT	YAĞ UZUNLUĞU	VİSKOZİTE (25°C/GHT)	VİSKOZİTE (25°C/Gardner A)	ASİT DEĞERİ	RENK(GARDNER) (%50)	%OH DEĞERİ	YOĞUNLUK (g/cm ³)	Modifiye
UZUN YAĞLI ALKİD REÇİNE	SERKYD FA53D60	60	D.H.S	52	40-70" (%55)	Z1/Z3+ (%55)	Max.12	Max.6	0,98	
	SERKYD FA63W70	70	W.S.	63	55-85 (%55)	Z2+/Z3+ (%55)	Max.12	Max.5	0,95	
	SERKYD FA65D85	85	D.H.S	63	15-30" (%60)	U+/Y+ (%60)	Max.10	Max.5	0,99	
	SERKYD FA65W60	60	W.S.	63	15-25"	W/Y	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA65W70	70	W.S.	63	50-70"	Z1+/Z3+	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA65W70HV	70	W.S.	63	130-155"	Z4+/Z5+	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA65W73	73	W.S.	63	35-50"	Z+/Z1+	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA65W95	95	W	63	30-45" (%60)	Y+/Z1+ (%60)	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA66W70	70	W.S.	63	30-45" (%60)	Y+/Z1+	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA66W85	85	W.S.	63	30-45" (%60)	Y+/Z1+	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA64W70	70	W.S.	64	15-25" (%60)	W/Y	Max.10	Max.5	0,98	
	SERKYD FA67W85	85	W.S.	66	20-28"	X+/Y+	Max.12	Max.5	0,98	
	SERKYD FA75/100	95	-	75	10-20"	U+/X+	Max.10	Max.7	0,99	
	SERKYD S59W70	70	W.S.	59	50-70" (%55)	Z1+/Z3+	Max.10	Max.7	0,95	
	SERKYD S62W60	60	W.S.	62	20-35"	X+/Z+	Max.10	Max.6	0,92	
	SERKYD S62W70	70	W.S.	62	12-20"(%60)	U+/X+	Max.10	Max.6	0,95	
	SERKYD S63W70	70	W.S.	63	15-30" (%60)	W/Y+	Max.12	Max.6	0,96	
	SERKYD S64D70	70	D.H.S	62	60-90"	Z2+/Z3+	Max.10	Max.6	0,92	
	SERKYD S68W80LV	80	W.S.	68	35-50"	Z+/Z1+	Max.10	Max.6	0,95	
	SERKYD T65W73	73	W.S.	65	35-50" (%60)	Z+/Z1+	Max.10	Max.5	0,98	
MODİFİYELİ ALKİD REÇİNE	SERKYD FA28T60EP	60	T	28	60-90"	Z2+/Z3+	Max.12	Max.6	1,03	Epoksi
	SERKYD DC32X60AC	60	X	29	15-30"	W/Y+	Max.12	Max.3	0,98	Akrilik
	SERKYD FA30TX60ST	60	T/X	29	20-40"	X+/Z1	Max.10	Max.5	1,02	Stiren
	SERKYD FA32X60ST	60	X	32	30-50"	Y+/Z1+	Max.10	Max.6	1,00	Stiren
	SERKYD FA35TX60PC	60	T/X	35	45-60"	Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	1,02	Fenolik
	SERKYD FA35X60PC	60	X	35	50-65"	Z1+/Z2+	Max.15	Max.7	1,02	Fenolik
	SERKYD FA47X60ST	60	X	47	12-20"	U+/X+	Max.6	Max.5	0,98	Stiren

ÜRÜN KODU	KATI (%)	SOLVENT	YAĞ UZUNLUĞU	VİSKOZİTE (25°C/GHT)	VİSKOZİTE (25°C/Gardner A)	ASİT DEĞERİ	RENK(GARDNER) (%50)	%OH DEĞERİ	YOĞUNLUK (g/cm ³)	Modifiye		
MODİFİYELİ ALKİD REÇİNE	SERKYD FA55W60RS	60	W.S.	55	25-45"	Y/Z1+	Max.6	Max.7	0,9-1,1	0,96	Kolofon	
	SERKYD FA54WS60AL	60	WS/SN	56	25-45"	Y/Z1+	Max.3	Max.4	1,2-1,4	0,95	Alifatik	
	SERKYD FA56W60AL	60	W.S.	56	40-55" (%55)	Z1/Z2	Max.3	Max.4	1,2-1,4	0,95	Alifatik	
	SERKYD FA57W60UR	60	W.S.	57	40-70"	Z1/Z3+	Max.3	Max.5		0,95	Üretan	
	SERKYD S55WT60UR	60	W.S./T	55	55-70"	Z2+/Z3+	Max.5	Max.7		0,95	Üretan	
	SERKYD S58D60UR	60	D	58	50-80"	Z1+/Z3+	Max.3	Max.7		0,94	Üretan	
	SERKYD S58W60UR	60	W	58	30-45"	Y+/Z1+	Max.3	Max.7		0,94	Üretan	
	SERKYD S61W60UR	60	W.S.	61	28-35"	Y+/Z+	Max.3	Max.7		-	Üretan	
	SERKYD S64W60UR	60	W	64	40-60"	Z1/Z2+	Max.3	Max.7		0,94	Üretan	
	SERKYD S66W60SC	60	W	66	15-25"	W/Y	Max.12	Max.5		0,94	Silikon	
	SERKYD S67D60UR	60	D.H.S.	67	18-28"	W+/Y+	Max.3	Max.7		-	Üretan	
	EPOKSİ EŞTER	SERPOX DC42X60	60	X	42	25-50"	Y/Z1+	Max.12	Max.6		0,98	
		SERPOX FA30X60	60	X	30	25-40"	Y/Z1	2-4	Max.6		0,95	
		SERPOX FA45X60	60	X	45	15-55"	W/Z2+	Max.25	Max.5		0,95	
POLYESTER	SERPOL 45SN60	60	S.N.	-	25-45"	Y/Z1+	Max.10	Max.2	1,3-1,5	0,96		
	SERPOL 110X70	70	X	-	30-40"	Y+/Z1	4-8	Max.3	3,1-3,3	0,96		
	SERPOL 175BA70	70	BA	-	15-30"	W/Y+	Max.10	Max.3	5,1-5,5	1,02		
	SERPOL M 115	98	-		40-55"	Z1/Z2+	Max.7	Max.7 (puslu)	3,7-3,9	0,96		
	SERPOL M 115T90	90	T		7-15"	S/W	Max.7	Max.7 (puslu)	3,7-3,9	0,96		
	SERPOL M 115X50	50	X	-	20-40"	X/Z1	12-20	Max.5	3,1-3,5	1,01		
	SERPOL M 116X60	60	X		30-45"	Y+/Z1+	Max.17	Max.3	3,7-3,9	0,96		
	SERPOL M 120	98	-		12-15"	U+/W	5-7	Max.6	3,9-4,1	0,96		
	SERPOL M 160	98	-		5-7"	N/S	5-8	Max.6	5,3-5,5	0,96		
	SERPOL M 185	98	-		7-10"	S/U+	Max.3	Max.6	6,0-6,2	0,96		
	SERPOL M 215	98	-		10-15"	U+/W	Max.3	Max.6	7,0-7,1	0,96		
SERPOL M 315	98	-		3-10"	H/U+	Max.3	Max.6	10,2-10,5	0,96			

VİSKOZİTE ÇEVİRİM TABLOSU

DÜNYADA SERKİM

GARDNER-HOLDT (Harfset)/25 °C	POISE 25 °C (Brookfield)	DIN CUP N:4 saniye/20 °C	FORD CUP 4/CUP 4 saniye/25 °C	GARDNER HOLDT (saniye)/25 °C
A	0,50	18	20	
B	0,65	20	26	
C	0,85	25	34	
D	1,00	29	40	1,46
E	1,25	34	46	1,83
F	1,40	38	51	2,05
G	1,65	44	57	2,42
	1,80		60	2,64
H	2,00	52	65	2,93
I	2,25		75	3,3
J	2,50	64	85	3,67
K	2,75	69	96	4,03
L	3,00	74	108	4,4
M	3,20	79	117	4,7
N	3,40	85	123	5,0
O	3,70	92	127	5,4
P	4,00	99	131	5,8
Q	4,35	107	137	6,4
R	4,70	115	144	6,9
	4,80		147	7,03
S	5,00	122	154	7,3
T	5,50	133	166	8,1

GARDNER-HOLDT (Harfset)/25 °C	POISE 25 °C (Brookfield)	DIN CUP N:4 saniye/20 °C	FORD CUP 4/CUP 4 saniye/25 °C	GARDNER HOLDT (saniye)/25 °C
U	6,27	146	188	9,2
	8,00		215	11,6
V	8,84	200	228	13
W	10,70	232	280	15,7
X	12,90	305	348	18,9
	14,40			21,1
Y	17,60	530		25,8
Z	22,70			33,3
	23,90			35
Z1	27,00			39,6
	34,00			49,85
Z2	36,20			53,1
Z3	46,30			67,9
	62,00			91
Z4	63,40			93
Z5	98,50			144,5
	120,00			176,41
Z6	148,00			217,1
Z7	388,00			570" (9,5')
Z8	590,00			870" (14,4')
Z9	855,00			1260" (20,9')
Z10	1066,00			1570" (26,1')



SENEGAL BENİN LÜBNAN İTALYA GÜRCİSTAN BELARUS PORTEKİZ RUSYA İSPANYA İNGİLTERE POLONYA ÖZBEKİSTAN ARNAVUTLUK UKRAYNA GUATEMALA
HONDURAS EL SALVADOR DOMİNİK CUMHURİYETİ KOSTA RİKA TRİNİDAD VE TOBAGO MEKSİKA TUNUS YUNANİSTAN ROMANYA AZERBAJCAN İSRAİL FAS



SERKİM Reçine Kimya Sanayi Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

🏠 Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Analitik Caddesi No:50 Tuzla / İstanbul

☎ +90 216 378 23 99 - 378 32 78 📠 0 216 378 34 83

🌐 serkimresin.com